

Antikorozní ochrana sprej (Corrosion Protection)



- skladování polotovarů
- přeprava po moři
- ošetření míst, obzvláště náchylných ke korozi (svarů, závitů, šroubů, matek)

$$* (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti HORTEX v České republice. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě průmyslového vlastnictví České republiky.

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při zpracování produktů jsou fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech (ES) www.hortex.cz dodržovány.

PROFIL PRODUKTU

Antikorozní vosk HORTEX je plně syntetický prostředek ochrany před korozi, založený na využití vosků. Po proschnutí zůstává na povrchu pevně ulpělý, houževnatý a vodoodpudivý film.

VLASTNOSTI

Obzvláště vhodný na lakované plochy. Vysoká přilnavost k povrchu. Trvale konzervuje kovy a umělé hmoty. Dlouhodobě chrání před korozi. Lze jej bez problémů odstranit běžnými rozpouštědly.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Barva:	transparentní
Vůně	po rozpouštědlech
Balení:	sprej - tlaková nádoba
Obsah balení:	400 ml
Skladovatelnost:	24 měsíců
Teplotní odolnost:	od -20°C do +80°C * od -4°F do +176°F

APLIKACE PRODUKTU

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. Se sprejem pracujte jen při pokojové teplotě (mezi +16°C a +25°C). Podklad musí být bezpodmínečně zbaven rzi. Nádobu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a pak křížem ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm látku nastříkejte. Ošetřené plochy nechte odvětrat. Antikorozní vosk HORTEX je možné odstranit běžnými rozpouštědly.

POUŽITÍ PRODUKTU

- konzervace plastických hmot a kovů jako je železo, ocel, mosaz, cín, nikl, chrom, zinek atd.